

COLORAMA 2 MULTICOLOUR

- Tissu exclusif Colorama Trevira CS en fil multicolore pour une texture et une tonalité
- Cradle to Cradle Certified™ Bronze
- Certifié Standard 100 by Oeko-Tex®, sans substances nocives
- Lavable jusqu'à 72°
- Efficacité acoustique testée

APPLICATIONS



INDICATION SUR TISSU

	Semi-transparent
	Polyester Trevira CS
	260 g/m ²
	0.55 mm
	325 cm
	330 cm
	330 cm

PROPRIÉTÉS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	6
	Alpha-w = 0.30 / 0.65
	Retardateur de flamme
	Compatible avec lieux humides
	Laize utilisée pour la hauteur uniquement
	Laize utilisée pour la hauteur uniquement
	Oeko-Tex, Cradle to Cradle

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

							
	-1%	-2%	-2.5%	-0.5%			
							
	-1%						
							

CLASSEMENT AU FEU

B-s1,d0 (EN 13501-1)
 Class 1 (EN 13773)
 Class 1 (UNI 8456)
 B1 (DIN 4102-1)
 M1 (NF P 92-503/5/7)
 Type C (BS 5867-2)
 NFPA 701



Colorama 2 Multicolour

COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Couleur	T_V	T_s	R_s	A_s	T_{UV}	F_C	g_{tot}
111	27.4	27.0	64.4	8.6	6.6	0.53	0.38
131	17.8	18.9	47.6	33.5	6.8	0.63	0.45
161	12.6	13.3	39.1	47.6	5.1	0.68	0.49
181	8.4	8.7	27.8	63.5	4.0	0.75	0.54
211	24.9	26.4	59.4	14.2	8.0	0.56	0.40
261	12.6	13.1	37.9	49.0	5.1	0.69	0.49
431	12.3	18.2	46.3	35.5	5.0	0.64	0.46
461	9.8	17.3	43.8	38.9	4.8	0.65	0.47

T_V
Transmission de lumière visible

R_s Réflexion solaire

T_{UV} Transmission UV

g_{tot} Valeur g totale


T_s Transmission solaire

A_s Absorption solaire


F_C Facteur d'ombre

$F_C + g_{tot}$: Valeur calculée avec vitrage: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1


Colorama 2 Multicolour




111



131



161



181



211



261



431



461

Les couleurs représentées ne sont pas contractuelles