MULTI SHADOW

- Le tissu d'occultation Trevira CS présente une structure stable et un éclat élégant et discret
- Particulièrement adapté à l'impression numérique
- Certifié Standard 100 by Oeko-Tex®, sans substances nocives

APPLICATIONS

INDICATION SUR TISSU

	Dimout (Obscurcissant)
	Polyester Trevira CS
	170 g/m²
	0.35 mm
max.	235 cm
	8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm

PROPRIÉTÉS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	6-7
	Retardateur de flamme
	Compatible avec lieux humides
	Impression digitale
	Oeko-Tex
	Coupe au laser
	Couleurs spéciales à partir de 500 m

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

CLASSEMENT AU FEU

B-s1,d0 (EN 13501-1)
B1 (DIN 4102-1)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type C (BS 5867-2)
NFPA 701

OEKO TEX® STANDARD 100 S08-0170 Hohenstein HTTI

Plus d'informations
silentgliss.com

Multi Shadow

COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES (± 5%, DIN EN 410)

Couleur	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
07	24.0	29.0	52.0	19.0	15.0	0.61	0.44
09	22.0	29.0	52.0	19.0	11.0	0.61	0.44
10	37.0	37.0	61.0	2.0	36.0	0.56	0.40
11	4.0	22.0	41.0	37.0	6.0	0.67	0.49
16	8.0	24.0	41.0	35.0	9.0	0.58	0.44
17	18.0	25.0	46.0	29.0	3.0	0.65	0.47
21	3.0	21.0	34.0	45.0	3.0	0.72	0.52
25	13.0	25.0	46.0	29.0	8.0	0.65	0.46
26	1.0	18.0	33.0	49.0	1.0	0.73	0.51
28	36.0	35.0	59.0	6.0	21.0	0.58	0.41
33	0.5	17.0	29.0	54.0	0.10	0.75	0.53
34	3.0	20.0	36.0	44.0	2.0	0.71	0.50
35	1.0	18.0	31.0	51.0	1.0	0.74	0.52

T_V Transmission de lumière visible

T_S Transmission solaire

R_S Réflexion solaire

A_S Absorption solaire

T_{UV} Transmission UV

F_C Facteur d'ombre

g_{tot} Valeur g totale

Fc + gtot: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

19/05/2024

Multi Shadow


07


09

10

11

16

17

21


25

26

28

33


34

35

Les couleurs représentées ne sont pas contractuelles